

Описание

Перфорированная белая блестящая специальная полихлорвиниловая пленка с обратной стороной черного цвета для использования на ровных прозрачных субстратах из стекла. После нанесения печати на лицевую сторону пленки появляется видимый оттиск, причем перфорированная черная обратная сторона зрительно проницаема. Доля подвергаемой запечатке поверхности составляет 60% от общей площади. Малый диаметр перфорационных отверстий, не превышающий 1,5 мм, обеспечивает возможность создания особо тонкого печатного изображения.

Подложка

Не перфорированный силиконовый картон с односторонним покрытием, 135 г/м². Перекрытие перфорированного самоклеящегося материала производится в целях лучшей защиты с обеих сторон с выступанием.

Клей

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный

Применение

Для нанесения краткосрочной и среднесрочной графической рекламы на автомобилях, витринах или других ровных прозрачных рекламных носителях из стекла, которые должны обеспечивать высокую визуальную проницаемость с обратной стороны. Поскольку при наружном применении в перфорационных отверстиях может скапливаться влага, ведущая к значительному сокращению визуальной проницаемости, перфорированная пленка после нанесения печати должна быть защищена специально разработанным для этих целей защитным ламинатом ORAGUARD® 297. Наклейка материала может осуществляться только в сухом состоянии!

Метод печати

Струйная печать с использованием красок на основе растворителей или красок на латексной основе

Сертификаты

Общая омологация (ABG, D5477) в соответствии с § 22a StVZO (без ламината) и ламинированного пленкой ORAGUARD® 297 (ABG, D5350)

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,140 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм
Термоустойчивость***	При наклеивании на алюминий, от -40°C до +80°C, без изменений
Устойчивость к воде	При наклеивании на алюминий через 48 час./23°C без изменений
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	12 Н/25 мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 5 МПа В поперечном направлении: мин. 5 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 50 % В поперечном направлении: мин. 50 %
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	> +10°C

Срок службы при надлежащей обработке 3 года (без нанесения печати)
При вертикальном внешнем атмосферном воздействии
(обычный среднеевропейский климат)

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха
*** обычный среднеевропейский климат

Замечание

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAJET® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAJET® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAJET® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.
ORAJET® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.