

Описание

Литая полихлорвиниловая пленка, выделяющаяся вследствие интенсивной флуоресценции при любых условиях дневного освещения. В особой степени эффективность данного материала проявляется в сумерках и в иных условиях плохой видимости.

Подложка

Силиконовый картон с односторонним покрытием, 137 г/м²

Клей

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание

Применение

Для наружного применения при производстве рекламы на автомобилях и транспортных средствах, а также щитов и надписей любого рода, которые должны привлекать особое внимание. Очень хорошо подходит для обработки на плоттерных режущих установках.

Метод печати

Рекомендуется шелкотрафаретная печать

Технические данные

| | |
|---|--|
| Толщина* (без защитной бумаги и клея) | 0,110 мм |
| Формоустойчивость (FINAT TM 14) | При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,3 мм |
| Термоустойчивость*** | При наклеивании на алюминий, от -40°C до +105°C, без изменений |
| Устойчивость к морской воде (DIN 50021) | При наклеивании на алюминий через 100 час./23°C без изменений |
| Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа) | 16 Н/25мм |
| Разрывная прочность (DIN EN ISO 527) | В продольном направлении: мин. 13 МПа В поперечном направлении: мин. 13 МПа |
| Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527) | В продольном направлении: мин. 100 % В поперечном направлении: мин. 100 % |
| Срок хранения** | 2 года |
| Температура склеивания | > +8°C |
| Срок службы при надлежащей обработке При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный средневропейский климат) | 1 год (без нанесения печати) |

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** обычный средневропейский климат

Замечание

Основы, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORACAL® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.