

Описание

Самоклеящаяся, свободная от ПВХ пленка для цифровой печати на основе полипропилена с поверхностным покрытием, белая, с блестящей и матовой поверхностью

Подложка

Силиконизированный с одной стороны картон, 135 г/м²

Клей

Полиакрилатный клей, снимаемый, серый

Применение

Для изготовления ярких и красочных рекламных продуктов при внутреннем и краткосрочном наружном применении. Предназначена для ровных и слегка выпуклых поверхностей.

При внешнем применении рекомендуется ламирование серией ORAGUARD® 236.

Метод печати

Струйная печать на основе растворителей, подходит также для чернил на латексной основе

Сертификат

Пожароустойчивость (DIN EN 13501-1): B-s1,d0 (трудно воспламеняемые, дымообразование отсутствует/ очень незначительное, стекание отсутствует). Действительно только для применения на минеральных подосновах с абсолютной плотностью ≥1350 кг/м³ и толщиной ≥6 мм.

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,100 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,3 мм
Термоустойчивость***	При наклеивании на алюминий, от -40°C до +80°C, без изменений
Устойчивость к воде	При наклеивании на алюминий через 48 час./23°C без изменений
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	2 Н/25 мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 15 МПа В поперечном направлении: мин. 15 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 400 % В поперечном направлении: мин. 450 %
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	> +10°C
Срок службы при надлежащей обработке При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	2 года (без нанесения печати)
Снимаемость	в течение 3 лет может сниматься, не оставляя следов, с большинства поверхностей

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** обычный среднеевропейский климат

Замечание

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAJET® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAJET® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAJET® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAJET® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.